

# Informações técnicas

## revestimentos murais vinílicos

2020

### descrição

O revestimento de parede de vinil Vescom é composto por uma camada revestida de vinil estampada com tinta de base aquosa sobre uma base de algodão ou de viscosa/poliéster. Os revestimentos de parede de vinil são duradouros, inalteráveis, laváveis, resistentes a riscos e golpes, desinfetáveis, incombustíveis e resistentes a bactérias.

### dados técnicos\*

#### largura

± 130 cm

### composição da camada de revestimento de vinil

Vinil	56 %
Plastificantes	22,50 %
Outros	21,50 %

### valores mecânicos\*

classes de qualidade		A	B	C	D	E	F
peso (gr/m <sup>2</sup> )	total	350	370	460	550	480	800
	tecido	50	50	50	50	50	50
	camada de revestimento de vinil	300	300	410	500	410	750
	PVF (Vescom Protect)	-	20	-	-	20	-
espessura (mm) ±		0.4 - 0.5	0.4 - 0.5	0.5 - 0.7	1.00	0.5 - 0.7	1.50
comp. do rolo (m <sup>3</sup> )		50	50	35	25	25	21
colas recomendadas		Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000 + 3000 mix 1:1

**estabilidade**

Muito boa (7), conforme ISO 105 B-02  
(1 = péssima, 8 = excelente)

**resistência química**

O revestimento de parede de vinil é resistente a diversos tipos de produtos químicos de uso doméstico, excepto a produtos químicos agressivos muito concentrados. Revestimento de parede de vinil e Vescom Protect utilizados conjuntamente são resistentes a produtos químicos agressivos.

**resistência ao fogo**

Europa: Está disponível o relatório do Instituto Efectis (anterior TNO Bouw, Centro para a Segurança contra Incêndios) em Rijswijk.

**modo de emprego**

De acordo com as instruções do fabricante.

**cola**

Utilizar exclusivamente colas Vescom para um óptimo resultado.

- Vescom 1000 para revestimentos de parede em vinil até 370 g/m<sup>2</sup>;
- Vescom 2000 para revestimentos de parede têxteis e em vinil com gramagem superior a 370 g/m<sup>2</sup>;
- Vescom 3000 para revestimentos de parede em vinil e têxtil sobre placas de gesso fortemente impregnadas de fábrica (que não respiram);
- Vescom 2000 + 3000 (mistura 1:1) para revestimentos de parede em vinil a 800 g/m<sup>2</sup> e gramagem superior;
- Vescom 5000 para revestimentos de paredes em vinil sobre placas de gesso fortemente impregnadas de fábrica.

**manutenção**

Limpar com um pano húmido, eventualmente com escova e Detergente Vescom. Estão disponíveis a pedido recomendações em matéria de limpeza.

\* Os dados indicados são valores médios ( $\pm 5\%$ ), salvo se indicado ao contrário.