

# Instrucciones de colocación

## porak+print

2022

### la superficie

- La superficie debe ser lisa, dura, seca, libre de polvo y de grasa y dependiendo del material de aplicación debe ser de color uniforme.
- Bolígrafo, aceite, mina o tiza deben quitarse y/o taparse.
- Quite el papel antiguo. Se le aconseja no usar papel forro.
- Paredes de absorción normal como enyesado y estucado, encolar con imprimación Vescom en la proporción de 1 parte de imprimación Vescom en 3 partes de agua. Deje secar durante  $\pm 5$  horas en condiciones favorables.
- Impregnar las superficies muy absorbentes, como yeso, hormigón, cartón yeso y paredes estucadas, con imprimación sin diluir. Dejar secar durante  $\pm 5$  horas en condiciones favorables.
- Paredes pintadas, lavar con una solución de agua y un producto desengrasante respetuoso con el medio ambiente. A continuación, lijarlas (hacerlas porosas).
- Fijar las superficies arenosas, pulverizadas o no fijas.
- Impregnar capas finas de estuco.
- Madera aglomerada y conglomerado chapado, impregnar con imprimación Vescom sin diluir. Si es necesario, tapar y rellenar agujeros de tornillos y de clavos con un buen relleno conciso.
- En superficies no absorbentes (que no pueden respirar), por ejemplo metal premanipulado o galvanizado, material sintético y superficies pintadas, use adhesivo Vescom No. 3000. Los metales no premanipulados deben recibir un tratamiento previo.
- La temperatura mínima de la superficie debe de ser por lo menos de 10°C. El contenido de humedad estructural de la superficie puede ser de hasta el 6%.

### adhesivo Vescom

Utilice únicamente adhesivo Vescom para obtener resultados óptimos. Vescom recomienda aplicar Porak+Print con Vescom 2500.

Los adhesivos Vescom se deben agitar bien antes de usarlos. Dependiendo de las circunstancias (por ejemplo, la temperatura o el estado de la superficie, o el tipo de revestimiento mural), se puede diluir el adhesivo Vescom 1000 con un 4 % de agua como máximo y el adhesivo Vescom 2000 con un máximo del 6 %. El adhesivo Vescom 2500 y Vescom 3000 no se pueden diluir. Se deberá cerrar siempre perfectamente el envase del adhesivo. Conservación: 9 meses.

### imprimación Vescom

- Se recomienda aplicar la imprimación Vescom con ayuda de un rodillo de lana sintético de pelo corto.
- Aplicar imprimación Vescom sin diluir por ejemplo en planchas de enyesado, facilitará el quitar en el futuro el revestimiento de pared de manera más sencilla.

### herramientas

En las esquinas, el borde del techo y los rodapiés, utilice una brocha cuadrada; para las paredes use un rodillo de lana sintético de pelo corto. Limpie las herramientas con agua.

## adhesivo para cubrir

	consumo en m <sup>2</sup> /kg		
	Vescom 2000	Vescom 2500	Vescom 3000
Revestimientos murales Vescom	4 m <sup>2</sup> /kg	5 m <sup>2</sup> /kg	5 m <sup>2</sup> /kg

## imprimación Vescom

	diluir	uso
Superficies de absorción normal	1 parte de imprimación por 3 partes de agua	10 m <sup>2</sup> /L
Superficies de gran absorción	Sin diluir	7 m <sup>2</sup> /L

El consumo mencionado es indicativo, y depende en gran medida de las condiciones de la superficie, la temperatura, la humedad del aire y el tipo de revestimiento de pared.

### uso del porak+print

La impresión está enrollada en la manga indicando que la instalación se debe hacer de izquierda a derecha. Arriba y abajo del paño se indican el inicio de la impresión con las flechas y el texto.

Alise el espacio resultante con una espátula. Corte el sobrante del techo y el rodapié con ayuda de una espátula y el cuchillo Stanley. Quite directamente los restos de cola que sobresalgan con agua limpia y séquelos.

Atención: posiblemente, el porak+print de Vescom coordinado con el espacio en el que se va a utilizar requiere una atención especial. Por ejemplo, según la posición de las puertas, el estampado debe quedar en un lugar determinado en la pared, las dimensiones pueden ser variables, etc.

### importante

Si encontrara deficiencias, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor. No se podrán aceptar reclamaciones a posteriori. Los datos técnicos y de otro tipo de estas instrucciones son válidos desde la fecha de publicación de las mismas y se mantendrán en vigor hasta el momento en que se publiquen unas nuevas instrucciones.

### mantenimiento

Para el mantenimiento de los revestimientos murales Vescom, recomendamos visitar nuestro sitio web: [www.vescom.es](http://www.vescom.es). También puede ponerse en contacto con Vescom B.V. o con su distribuidor local. ☎ +31 (0) 493 315 833