



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER

0236\DC\REA\22_2 Rev. 1

DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE

07/03/2022

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO / LABORATORY

Reaction to Fire

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION

Auckland

CLIENTE / CUSTOMER

VESCOM B.V.
Sint Jozefstraat, 20
5753 AV Deurne – The Netherlands

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD

UNI EN 14465:2008 - Textiles - Upholstery fabrics - Specification and methods of test
UNI EN ISO 12947-2:2000 - Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Determination of specimen breakdown

Il presente rapporto annulla e sostituisce il rapporto 0236\DC\REA\22_2, datato 23/02/2022 14:51:00
This test report supersedes test report 0236\DC\REA\22_2, dated 23/02/2022 14:51:00

Dati generali / General data

Data ricevimento campione / Date of test specimen arrival: 14/02/2022

Data accettazione campione /Date of test specimen acceptance: 14/02/2022

Data inizio prove / Test beginning date: 16/02/2022

Data fine prove / Test end date: 22/02/2022

Luogo di prova/ Test site: Viale Lombardia, 20/B - 20021 BOLLATE (MI)
ITALIA

Deviazione dai metodi di prova/
Deviations from test methods: NO/NO

Campionamento/Sampling

Il campionamento e il prelievo iniziali sono stati eseguiti dal Committente della prova. / The initial sampling has been done by the customer.

Campioni analizzati / Samples tested

Provette campione denominate / *Specimens identified*:

Auckland

Descrizione : Tessuto in poliestere FR
Description : Polyester FR fabric
Massa areica : 500±10 g/m²
Mass Unit area

Dichiarazioni / Declaration

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato / Test results contained in this test report pertain exclusively to the tested specimen

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro / This test report cannot be reproduced partially without the consent of the test center managing director

I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova. / The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet

Risultati / Results

Metodo di prova / Test Method: UNI EN ISO 12947-2:2000

Pressione applicata / Applied pressure: 12 kPa

Pretrattamento eseguito / Pretreatment performed: nessuno / nobody

Provetta / Specimens	N. cicli a fine prova / End test Revs	Osservazioni / Observations (*)
1	60.000	Rottura della provetta / Specimen breakdown
2	60.000	Rottura della provetta / Specimen breakdown
3	60.000	Rottura della provetta / Specimen breakdown

(*) Rottura della provetta / Specimen breakdown:

Il punto di rottura della provetta è raggiunto quando tre fili separati sono completamente rotti /

Breakdown point, which is reached when three separate threads are completely broken

Valore minimo n. cicli / Revs Minimum value:	60.000
Indice del cambiamento di tono a 3.000 cicli / Index of change of shade at 3.000 Revs:	4
Indice del cambiamento di tono a fine prova / Index of change of shade at the end of test:	1/2
Formazione di pilling indice / Pilling formation index:	n.d.

DATA
Date

Operating Sector Reaction to Fire
Operating Sector Reaction to Fire


BA Product Conformity Assessment
BA Product Conformity Assessment

07/03/2022

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature and it's valid from the date of affixing the digital signature.