

# Informacje techniczne

## winyłowe okleiny ściennie

2020

### opis

Winyłowe pokrycia ściennie Vescom składają się z winylowej warstwy kryjącej (z nadrukami atramentowymi na bazie wody) i nośnika bawełnianego lub wiskozowo-poliestrowego. Winyłowe pokrycia ściennie charakteryzują się długą żywotnością, mają trwałe kolory, są zmywalne, odporne na zarysowania, uderzenia, łatwe do dezynfekcji oraz odporne na bakterie.

### dane techniczne\*

#### szerokość

± 130 cm

#### skład winylowej warstwy kryjącej

Winył	56 %
Plastyfikatory	22,50 %
Inne	21,50 %

#### wartości mechaniczne\*

grupy jakości	A	B	C	D	E	F
waga (gr/m <sup>2</sup> )						
ogółem	350	370	460	550	480	800
tkanina	50	50	50	50	50	50
winyłowa warstwa kryjąca	300	300	410	500	410	750
P.V.F. (Vescom Protect)	-	20	-	-	20	-
grubość (mm) ±	0.4 - 0.5	0.4 - 0.5	0.5 - 0.7	1.00	0.5 - 0.7	1.50
długość rolki (m <sup>1</sup> )	50	50	35	25	25	21
zalecany klej	Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000 + 3000 mix 1:1

**trwałość barwy**

Bardzo dobra (7), zgodnie z ISO 105 B-02  
(1 = bardzo zła, 8 = doskonała)

**odporność na środki chemiczne**

Winyłowe pokrycia ścienne są odporne na wiele rodzajów domowych środków chemicznych, oprócz silnych koncentratów agresywnych substancji chemicznych. Winyłowe pokrycia ścienne + Vescom Protect jest jednak odporny na agresywne substancje chemiczne.

**ognioodporność**

Europa: Dostępny raport instytutu Efectis (dawna nazwa TNO Bouw, Centrum voor Brandveiligheid) w Rijswijk.

**sposób użycia**

Zgodnie z zaleceniami producenta.

**klej**

W celu otrzymania oczekiwanych rezultatów, używaj wyłącznie kleje Vescom.

- Vescom 1000 do winylowych oklein ściennych do 370 g/m<sup>2</sup>;
- Vescom 2000 do tekstylnych oklein ściennych i winylowych oklein ściennych cięższych niż 370 g/m<sup>2</sup>;
- Vescom 3000 do winylowych i tekstylnych oklein ściennych na trwale zamkniętych (nie oddychających) podłożach;
- Vescom 2000 + 3000 (mieszanka w proporcji 1:1) do winylowych oklein ściennych 800 g/m<sup>2</sup> i cięższych;
- Vescom 5000 do winylowych oklein ściennych nanoszonych na wzmocnione, fabrycznie impregnowane płyty gipsowo-włóknowe.

**konserwacja**

Czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki, ewentualnie za pomocą szczotki i preparatu Vescom Cleaner. Wskazówki dotyczące czyszczenia przekazujemy na żądanie.

\* Podane dane są danymi uśrednionymi ( $\pm 5\%$ ), chyba że podano inaczej.