

# Verarbeitungsanleitung

## langor+print

2020

Die Verarbeitungsanleitung für langor+print entspricht im Großen und Ganzen der für den verwendeten Untergrund, der Vinylwandbekleidung von Vescom.

Möglicherweise erfordert der Vescom langor+print in Kombination mit dem Raum, in dem er gedruckt wird, spezielle Aufmerksamkeit. Der Druck kann beispielsweise auf Türen übergehen, das Logo muss an einer bestimmten Stelle an der Wand angebracht werden, es gibt verschiedene Größen, usw.

### Untergrund

- Der Untergrund muss glatt, fest, dauerhaft trocken, fett- und staubfrei sein. Je nach anzubringendem Material darf er zudem keine Farbunterschiede aufweisen.
- Kugelschreiber-, Öl-, Filz-, Fettstiftmarkierungen u.Ä. entfernen oder isolieren.
- Alte Tapetenreste entfernen. Kein Untergrundpapier (Makulatur) verkleben.
- Normal saugfähige Untergründe wie z.B. Gipskarton und Blauputzwände vorstreichen mit Vescom Primer/Sealer im Mischverhältnis 1 Teil Primer auf 3 Teile Wasser. Diesen + 5 Stunden unter günstigen Verhältnissen trocknen lassen.
- Stark saugfähige Untergründe wie Gips, Beton, Gasbeton, Gipskarton und Spritzputz vorstreichen mit unverdünntem Vescom Primer/Sealer. Diesen ± 5 Stunden unter günstigen Verhältnissen trocknen lassen.
- Gestrichene Wände mit einer Lösung aus Wasser und einem umweltfreundlichen Entfetter abwaschen. Danach aufräuen (= porös machen).
- Sandige, pulvrige, nicht feste Untergrundarten fixieren.
- Dünne Putzschichten imprägnieren.
- Span- und Tischlerplatten: vorstreichen mit unverdünntem Vescom Primer/Sealer. Sofern erforderlich, Schrauben- und/oder Nagelköpfe isolieren und mit gut haftendem und nicht pulverartigem Füllmittel schließen.
- Bei versiegelten (nicht saugfähigen) Untergründen, z.B. vorbehandeltes oder verzinktes Metall, Kunststoff und gestrichene Flächen Vescom Kleber 3000 verwenden. Unbehandeltes Metall muss vorbehandelt werden.
- Die Temperatur des zu bearbeitenden Untergrunds muss mindestens 10°C betragen. Die Baufeuchtigkeit des Untergrunds (Oberflächenfeuchte) darf höchstens 6% betragen.

### Vescom Kleber

Verwenden Sie ausschließlich Vescom Kleber.

Vescom empfiehlt, langor+print mit einer gleichen Mischung (1:1) von Vescom 2000 und Vescom 3000 aufzutragen.

Vescom Kleber vor Gebrauch jeweils gut umrühren. Je nach den gegebenen Umständen, z.B. der Temperatur, den Konditionen des Untergrunds und/oder der Art der Wandbekleidung, darf Vescom 2000 Kleber mit höchstens 4% Wasser verdünnt werden. Vescom 3000 Kleber darf nicht verdünnt werden. Die Gebinde stets gut verschließen. Haltbarkeit maximal 9 Monate.

### Vescom Primer/Sealer

- Vescom Primer/Sealer wird vorzugsweise mit einer Kleisterbürste aufgetragen.
- Durch die Behandlung mit unverdünntem Vescom Primer/Sealer lässt sich die Wandbekleidung auch bei Bedarf leichter entfernen.

### Benötigtes Werkzeug

In Ecken, an der Decke und bei den Fußbodenleisten einen Pinsel und für die Wandflächen eine kurzhaarige synthetische Fellrolle verwenden. Werkzeug mit Wasser reinigen.

### Klebermenge

	Menge in m <sup>2</sup> /kg	
	Vescom 2000	Vescom 3000
Vinyl-Wandbekleidung	4 m <sup>2</sup> /kg	5 m <sup>2</sup> /kg

### Vescom Primer/Sealer

	Verdünnung	Verbrauch
Normal saugfähige Untergründe	1 Teil Primer/Sealer auf 3 Teile Wasser	10 m <sup>2</sup> /L
Stark saugfähige Untergründe	Unverdünnt	7 m <sup>2</sup> /L

Oben erwähnter Verbrauch ist als Hinweis zu sehen. Der wirkliche Verbrauch ist stark vom Zustand des Untergrunds, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Wandbekleidungsart abhängig.

### Verarbeitung langor+print

Durch die Art der Rollenaufwicklung muss die Verarbeitung von links nach rechts erfolgen. Am Anfang der Rolle sind Oben und Unten des Prints mit Pfeilen und Text gekennzeichnet.

Die Wandbekleidung mit dem Spachtel glatt streichen. Übermaß an Decke und Fußbodenleiste mit dem Cuttermesser abtrennen. Kleberreste sind sofort mit sauberem Wasser zu entfernen und sauberes Tuch zu trocknen.

### Wichtig

Sollten Sie Mängel feststellen, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden. Die in der vorliegenden Verarbeitungsanleitung angegebenen technischen und sonstigen Informationen gelten ab Erscheinungsdatum und bleiben bis zum Erscheinen einer neuen Verarbeitungsanleitung in Kraft.

**Pflege**

Hinweise zur Pflege von Vescom Wandbekleidung finden Sie auf unserer Website: [www.vescom.de](http://www.vescom.de) Sie können sich auch an Vescom B.V. oder Ihren örtlichen Fachhändler wenden. † +31 (0) 493 315 833