lani

7060.01 - 7060.56



binder
upholstery

descrizione
qualità di lana solida feltrata nei colori disponibili

composizione
80% lana / 20% poliammide

altezza
± 140 cm, ± 55 inches

peso
± 640 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹ fabrics

resistenza al fuoco
EN 1021/ 1–2
BS 5852, crib 5 with FR finish
DIN 4102, B2 with FR finish
UNI VF 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8
NF D 60-013 - AM18

resistenza all'abrasione
ISO 12947–2
>300.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

resistenza al pilling
ISO 12945–2
4 (scala 1–5)
ASTM D3511
2.5 (scala 1–5)

solidità allo sfregamento
ISO 105–X12
wet 4 – 5 / dry 4 – 5 (scala 1–5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scala 1–5)

resistenza alla luce
ISO 105–B02
5–7 (scala 1–8)
AATCC 16.3: 40 hours
3.5 (scala 1–5)

resistenza al taglio cucitura
ISO 13936 – 2
catena 2.6 mm / trama 3 mm
ASTM D4034
catena 125 lbs / trama 116 lbs

resistenza alla trazione
ASTM D5034
warp 206 lbs / weft 202 lbs

manutenzione




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S10-0100
Hohenstein HTTI

lani

7060.01 - 7060.56

