bowen

7030.01 - 7030.39



binder
upholstery

omschrijving
gemêleerde wollen meubelstof

samenstelling
92% wol / 8% polyamide

breedte
± 140 cm, ± 55 inches

gewicht
± 530 gr/m¹, ± 17 oz/yd¹ fabrics

brandwerendheid
EN 1021/1-2
BS 5852, crib 5
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117-2013
NFPA 260, class 1
NF D 60-013 - AM18
IMO 2010 FTP part 8

slijtvastheid
ISO 12947–2
100.000 rubs martindale
ASTM D4157
35.000 double rubs wyzenbeek

pilling
ISO 12945-2
4 (schaal 1–5)
ASTM D3511
5 (schaal 1–5)

wrijfechtheid
ISO 105–X12
nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1–5)
AATCC 8
nat 5 / droog 5 (schaal 1–5)

lichtechtheid
ISO 105–B02
4 – 5 (schaal 1–8)
AATCC 16.3
5 (schaal 1–5)

naadschuifweerstand
ISO 13936 – 2
ketting 5 mm / inslag 4.5 mm
ASTM D4034
ketting 120 lbs / inslag 87 lbs

treksterkte
ASTM D5034
ketting 212 lbs / inslag 191 lbs


onderhoud





OEKO
TEX®
STANDARD
100
S10-0100
Hohenstein HTTI


bowen

7030.01 - 7030.39



7030.14



7030.13



7030.10


7030.06



7030.05



7030.09


7030.12



7030.01



7030.02


7030.15


7030.16


7030.17


7030.04


7030.03


7030.08



7030.11



7030.07


7030.21


7030.35



7030.32



7030.34



7030.20


7030.24



7030.36



7030.31


7030.30



7030.27



7030.33



7030.19



7030.29



7030.23


7030.26


7030.28


7030.18


7030.25


7030.22


7030.37


7030.39


7030.38