

furka plus

7019.01 - 7019.45



binder

upholstery

03

vinyl

opis

tkanina jednobarwna o matowym połysku i delikatnej strukturze

skład

spieniony winyl, na podkładzie bawełniano-poliestrowym o splocie dzianinowym

szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

gramatura

backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹

coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

grubość

1.1 mm, 0.04 inches

długość rolki

± 20 meter, ± 22 yards

odporność ogniowa

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503 - 507, M2

NF D60-013 (AM 18)

DIN 4102, B2

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

> 125.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

8 (scale 1-8)

ASTM D4329: 150 hours

4 (scale 1-5)

odporność na mocz

dobra

odporność na tłuszcze

dobra

odporność na tarcie

ISO 1421

length 475 N / width 320 N

ASTM D2261

length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

odporność na deformację

ISO 5402

> 20.000

spistość

ASTM D751





length 8.3 lbf / width 5.2 lbf



vinyl  COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

furka plus

7019.01 - 7019.45

								
7019.12	7019.13	7019.08	7019.05	7019.02	7019.01	7019.25	7019.04	7019.29
								
7019.09	7019.14	7019.17	7019.07	7019.06	7019.21	7019.26	7019.30	7019.34
								
7019.16	7019.11	7019.15	7019.10	7019.03	7019.39	7019.22	7019.19	7019.23
								
7019.31	7019.36	7019.35	7019.27	7019.28	7019.40	7019.42	7019.18	7019.44
								
7019.33	7019.32	7019.20	7019.24	7019.37	7019.38	7019.41	7019.43	7019.45