


lindau

7028.01 - 7028.33



binder

upholstery

opis

**dwubarwna, wełniana tkanina obiciowa,
może być stosowana dwustronnie**

skład

80% wełna / 20% poliamid

szerokość

± 140 cm, ± 55 inches

gramatura

± 536 gr/m¹, ± 17 oz/yd¹ fabrics

odporność ogniowa

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

NF D 60-013 - AM18

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

100.000 rubs martindale

ASTM D4157

45.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

3 (skala 1-5)

ASTM D3511

2,5 (skala 1-5)

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

mokre 4 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8

mokre 5 / suche 4.5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

jasny 4-5 / ciemny 4-5 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ISO 13936 - 2

łańcuch 4 mm / wątek 3.5 mm

ASTM D4034

łańcuch 39 lbs / wątek 89 lbs

odporność na tarcie

ASTM D5034

warp 186 lbs / weft 224 lbs

codzienna dbałość o produkt























STANDARD
100

S10-0100
Hohenstein HTTI

lindau

7028.01 - 7028.33

								
7028.01	7028.15	7028.13	7028.04	7028.09	7028.22	7028.19	7028.20	7028.26
								
7028.02	7028.14	7028.10	7028.08	7028.18	7028.21	7028.23	7028.32	7028.30
								
7028.03	7028.12	7028.07	7028.11	7028.31	7028.28	7028.24	7028.29	7028.33
								
7028.06	7028.05	7028.16	7028.17	7028.27	7028.25			