


scott

7045.01 - 7045.18



binder

upholstery

vinyl

opis

wygląd całości tworzą drobne poziome i pionowe linie

skład

spieniony winyl, podkładzie bawełniano-poliestrowym o splocie dzianinowym

szerokość

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

gramatura

backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹

coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

grubość

1.1 mm, 0.04 inches

odporność ogniowa

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503 - 507, M2

NF D60-013 (AM 18)

DIN 4102, B2

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

odporność na ścieranie

ISO 12947-2

> 300.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

odporność na wycieranie

ISO 105-X12

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105-B02

7 (scale 1-8)

ASTM D4329: 150 hours

4 (scale 1-5)

odporność na krew, urynę, pot i tłuszcz ludzki

EN 12720

5 (scale 1-5)

odporność na tarcie

ISO 1421

length 470 N / width 313 N

ASTM D2261

length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

odporność na deformację

ISO 7854

400.000 cycles

spoistość

ASTM D751


length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




vinyl 
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

scott


7045.01 - 7045.18




7045.01




7045.02




7045.03




7045.04




7045.05




7045.06




7045.07




7045.08




7045.09




7045.10




7045.11




7045.12




7045.13




7045.14




7045.15



7045.16



7045.17



7045.18