



binder
curtain

descrição
mistura de textura macia, fio tingido com um
efeito bidirecional

composição
100% poliéster resistente ao fogo

largura
± 300 cm, ± 118 inches

gramagem
± 795 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica
ISO 354
alphaw 0.80 (pleated)

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

resistência à fricção
ISO 105-X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105-B02
6 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras
ISO 13936-2
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm
ASTM D434
warp 47 lbs / weft 47 lbs

manutenção


encolhimento: alongamento: -2% / trama:
-2.9%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



ellis

8079.01 - 8079.13




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08




8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13