

lani

7060.01 - 7060.56



binder

upholstery 02

descrição

lã feltrada robusta em cores modernas aplicáveis

composição

80% lã / 20% poliamida

largura

± 140 cm, ± 55 inches

gramagem

± 640 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹ fabrics

resistência ao fogo

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5 *

NF P 92 / 503 – 507, M2 *

DIN 4102, B2 *

UNI 9175, classe 1 *

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8 *

* when FR finished

desgaste à abrasão

ISO 12947-2

250.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4 (escala 1-5)

ASTM D3511

1 (escala 1-5)

resistência à fricção

ISO 105-X12

wet 4 – 5 / dry 4 – 5 (escala 1-5)

AATCC 8

wet 5 / dry 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

5-7 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

3.5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936 – 2

alongamento 2.6 mm / trama 3 mm

ASTM D4034

alongamento 125 lbs / trama 116 lbs

manutenção





lani

7060.01 - 7060.56

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7060.01 | 7060.02 | 7060.03 | 7060.04 | 7060.05 | 7060.06 | 7060.07 | 7060.08 | 7060.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7060.10 | 7060.11 | 7060.12 | 7060.13 | 7060.14 | 7060.15 | 7060.16 | 7060.17 | 7060.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7060.19 | 7060.20 | 7060.21 | 7060.22 | 7060.23 | 7060.24 | 7060.25 | 7060.26 | 7060.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7060.28 | 7060.29 | 7060.30 | 7060.31 | 7060.32 | 7060.33 | 7060.34 | 7060.35 | 7060.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7060.37 | 7060.38 | 7060.39 | 7060.40 | 7060.41 | 7060.42 | 7060.43 | 7060.44 | 7060.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7060.46 | 7060.47 | 7060.48 | 7060.49 | 7060.50 | 7060.51 | 7060.52 | 7060.53 | 7060.54 |
|  |  | | | | | | | |
| 7060.55 | 7060.56 | | | | | | | |