bowen

7030.01 - 7030.39



binder
upholstery

description
blended woollen upholstery fabric

composition
92% wool / 8% polyamide

width
± 55 inches, ± 140 cm

weight
± 17 oz/yd¹, ± 530 gr/m¹ fabrics

flame retardancy
EN 1021/1-2
BS 5852, crib 5
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117-2013
NFPA 260, class 1
NF D 60-013 - AM18
IMO 2010 FTP part 8

abrasion
ISO 12947–2
100.000 rubs martindale
ASTM D4157
35.000 double rubs wyzenbeek

pilling
ISO 12945-2
4 (scale 1–5)
ASTM D3511
5 (scale 1–5)

colorfastness to crocking
ISO 105–X12
wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1–5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)

colorfastness to light
ISO 105–B02
4 – 5 (scale 1–8)
AATCC 16.3
5 (scale 1–5)

seam slippage
ISO 13936 – 2
warp 5 mm / weft 4.5 mm
ASTM D4034
warp 120 lbs / weft 87 lbs

breaking strength
ASTM D5034
warp 212 lbs / weft 191 lbs


care





OEKO
TEX®
STANDARD
100
S10-0100
Hohenstein HTTI


bowen

7030.01 - 7030.39



7030.14



7030.13



7030.10


7030.06



7030.05



7030.09


7030.12



7030.01



7030.02


7030.15


7030.16


7030.17


7030.04


7030.03


7030.08



7030.11



7030.07


7030.21


7030.35



7030.32



7030.34



7030.20


7030.24



7030.36



7030.31


7030.30



7030.27



7030.33



7030.19



7030.29



7030.23


7030.26


7030.28


7030.18


7030.25


7030.22


7030.37


7030.39


7030.38